

インターロッキングブロック舗装 Technical Report

— 施工編 —
(その14)

Vol.46

1. IL ブロックの目地詰め

IL ブロックの目地詰めについて以下に示します。

目地砂の掃き込みについての注意点

- (1) 良く乾燥した、良質の細目砂を使用します。
- (2) ブロック上へ均一にまき、目地の中に掃き込みます。
- (3) コンパクタで振動をかけ、充填効率を高めます。



▲ブロック上へ均一に散布した砂を、目地内に掃き込みます。



▲泥分の混じらない乾燥した良質の細目砂(最大粒径2.5mm以下)を用います。
濡れている場合は、ブロック上に散布し、天日で自然乾燥させた後に、掃き込みます。



▲残った砂は、きれいに取り除きます。
施工後、直ちに交通開放する場合は、必ず目地砂を入れてから行います。

以上