

インターロッキングブロック舗装 Technical Report － 試験方法 編 － (その1)

Vol.72

1. ILブロックの寸法測定方法(JIPEA-TM-1)

(1)試験器具

0.1mm単位以上の精度で測定できるノギス。

(2)試験手順

- ① ILブロックの厚さは、1個当たり3箇所測定し、その平均を求めます。
- ② 厚さ以外の寸法は、1個当たり3箇所測定し、その平均を求めます。
- ③ 測定は0.1mm単位で行い、平均値は小数点第一位に丸めます。
- ④ それぞれの測定項目において測定位置が偏らないようにします。
- ⑤ 目地キープをはずして測定を行います。
- ⑥ ILブロックの平面形状に応じて、合理的な位置を設定して測定を行います。

以上